

# 冷轧



# HI-CARBON

## HI-CARBON

### 产品介绍

变更或退火HR的化学成份时，采用球化退火，确保了比一般冷轧钢板更高的高强度物理性质，为需要高强度的产品确保了品质。

### 可订货范围及特点

类型	厚度	幅度
S50C	0.5 ~ 1.5	760~1100
SK·3	0.8 ~ 1.5	760~1100
SK·5	0.8 ~ 1.5	760~1100

### 适用事例



- 汽车配件(Buckle等)
- Knife
- 尺子等

# HI-CARBON

## ➤ 機械性性質

类型	硬度(HrB)	YP	TS	EL
S50C(加工用)	63~82	40↓	55↓	15↑
S50C(再压延用)	63~85	50↓	65↓	21↑
SK-3	80~93	55↓	67↓	10↑
SK-5	77~90	50↓	65↓	15↑